




Bianco Minerva






Bianco Vittoria




Bianco Saturno





Bianco Volturno














Bianco Venere



TECHNICAL SHEET



CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA	UNIT UNITÀ DI MISURA	RANGE OF VALUES RANGE VALORI
 Density Densità	EN - 14617/1	Kg/dm ³	2,25 - 2,40
 Water absorption Assorbimento acqua	EN - 14617/1	%w/w	< 0,10
 Flexural strength (bending) Resistenza a flessione	EN - 14617/2	MPa	> 60
 Resistance to chemicals (acids) Resistenza ai prodotti chimici (acidi)	EN - 14617/10	Class	C4
 Abrasion resistance Resistenza all'abrasione	EN - 14617/4	mm ³	139 - 302
 Linear thermal expansion coefficient Coefficiente dilatazione termica lineare	EN - 14617/11	°C ⁻¹	24 - 55 x 10 ⁻⁶
 Suitability for use in kitchens Idoneità uso ambiente cucina	EN - 14617/10 Annex A	--	Suitable Idoneo
 Compressive strength Resistenza a compressione	EN - 14617/15	MPa	> 150

The above data is indicative and non binding. Actual test data can be supplied on request.
I dati sopra esposti sono indicativi e non impegnativi. Su richiesta verranno forniti dati di prova specifici.

